

Huile de lin

crue et cuite



Recochem inc.
Votre partenaire branché sur les solutions

Huile de lin

Conseils d'utilisation :

Enlever l'huile de lin :

On peut enlever l'huile de lin humide ou fraîchement appliquée avec une forte solution d'eau et de détergent à lessive, ou avec le nettoyant tout usage P.T.S. Recochem. Utiliser le Décapant à peinture et vernis Recochem pour enlever l'huile de lin séchée.

Protéger le béton ou la pierre :

Pour protéger le béton ou la pierre des cycles de gel / dégel, et des dommages causés par le sel et les produits chimiques, mélanger des quantités égales d'Huile de lin cuite et de diluant à peinture, d'essences minérales ou de Varsol*. Le béton doit être propre, sec et libre de toute huile ou de pellicule de cire. Appliquer uniformément une mince couche sur la surface à l'aide d'un balai ou d'une brosse rigide. Attendre 24 heures et appliquer une seconde couche mince. Laisser sécher la couche à fond avant d'utiliser la surface.

Consommation spécifique conventionnelle :

Un mélange de quatre litres d'Huile de lin cuite et de diluant à peinture couvrira en une seule couche une surface de 37 à 60 m². Appliquer uniformément avec un pinceau et ne pas laisser le mélange s'accumuler.

* Varsol est une marque déposée de la Compagnie pétrolière impériale Ltée. Recochem inc. est un usager licencié.

Protéger les cabanes en rondins et les panneaux de bois :

Mélanger du diluant à peinture et de l'Huile de lin cuite

dans une proportion de 1:3. Appliquer avec un balai-brosse rigide en vous assurant d'enlever l'excédent d'huile.

Teindre les meubles :

La teinture à l'Huile de lin cuite donnera une superbe teinte dorée et chaude au pin et à l'érable. Les bois poreux et le noyer fonceront considérablement s'ils sont teints à l'Huile de lin cuite.

1. Mélanger des parties égales de Térébenthine pure Recochem et d'Huile de lin cuite.
2. Imbiber complètement un linge propre du mélange et appliquer sur toute la surface. Bien faire pénétrer en frottant.
3. Essuyer tout surplus d'huile non pénétré après trente minutes. Les surfaces deviendront collantes si elles ne sont pas essuyées.
4. Laisser sécher le bois pendant 24 heures ou jusqu'à ce que l'odeur de térébenthine ne puisse plus être détectée.
5. Lorsque sèche, frotter la surface avec une laine d'acier 000.0.

Appliquer une finition à l'huile :

Une finition à l'Huile de lin cuite est excellente pour la plupart des bois, car elle les rend imperméables à l'eau, à la chaleur, aux égratignures et à la plupart des taches. Une finition à l'huile ne requiert jamais de cirage. Une fois par année, essuyer avec de l'Huile de lin cuite et enlever l'excédent en frottant; pour l'entretien régulier, épousseter avec un linge humide.

1. Mélanger de l'Huile de lin cuite et de la Térébenthine

pure Recochem dans une proportion de 2:1.

2. Vous assurer que le bois est complètement libre de vieux fini, de cire ou de poussière. Essuyer avec un chiffon de dépoussiérage vendu en quincaillerie afin de ramasser toutes traces de poussière.
3. Appliquer le mélange sur une petite section avec un chiffon et frotter vigoureusement. NE PAS UTILISER D'ÉPONGE.
4. Essuyer tout excédent d'huile avec un linge doux et sans boulochage. S'assurer de retirer l'huile de toutes les crevasses et cisures pour que l'excédent d'huile ne devienne pas collant et difficile à enlever.
5. Après avoir enduit d'huile et frotté toutes les sections, frotter chaque surface vigoureusement pendant dix minutes avec un linge rude (en toile ou un vieux linge à vaisselle). La friction causée par ce frottement crée de la chaleur et produit un lustre chaleureux comme si la surface avait été « polie à la main ».
6. Appliquer entre cinq et vingt couches de mélange d'Huile de lin cuite et de Térébenthine pure Recochem comme il est mentionné plus haut. Il faut essuyer l'excédent d'huile chaque fois et frotter la surface vigoureusement. Laisser deux jours entre les deux premières couches et une semaine ou plus entre chaque couche additionnelle. Ne pas se presser, car l'huile de lin ne sèche pas et ne s'évapore pas comme l'eau ou la térébenthine. Si la deuxième couche est appliquée trop rapidement, le fini restera toujours collant ou poisseux.
7. Pour entretenir cette finition à l'huile, frotter avec de l'Huile de lin cuite une fois par année.



Huile de lin

Avec le temps, les éléments de la nature peuvent endommager le bois et les surfaces de béton et de pierre autour de la maison. L'Huile de lin Recochem représente la solution idéale pour une protection durable de vos biens.

Lorsqu'on l'applique sur une surface poreuse, l'huile de lin sature les pores et exposée à l'air, elle coagule formant une pellicule protectrice.

Huile de lin crue : Sa couleur est pâle, et son odeur, légère. Elle est idéale comme :

- colorant clair pour le bois pâle.
- huile de finition pour entretenir et protéger les meubles.

Huile de lin cuite : Elle est traitée et contient des agents de séchage pour accélérer le temps de séchage. Elle est idéale comme :

- diluant pour peintures à l'huile d'artiste.
- colorant clair pour le bois.
- fini à l'huile pour les meubles et les cabinets.
- enduit et couche protectrice pour les murs et les planchers de béton, les dalles de pierre et le pavé autobloquant.

ATTENTION : Les chiffons imbibés d'Huile de lin sont dangereux, car ils peuvent causer une combustion spontanée, i.e. qu'une réaction chimique crée de la chaleur et les chiffons commencent à brûler lentement sans flamme, pour ensuite s'enflammer soudainement. Tous les chiffons imbibés d'huile doivent être lavés immédiatement, placés dans un contenant d'eau ou étendus à l'extérieur à sécher pendant quelques jours. Pour remiser temporairement, humecter le chiffon d'eau et l'étendre à plat; ne pas le chiffonner en tampon. Si vous êtes interrompu pendant votre projet, étendre le chiffon à plat jusqu'à ce que vous reveniez. NE PAS laisser sans surveillance des chiffons trempés d'huile de lin.



Recochem inc.
Votre partenaire branché sur les solutions

www.recochem.com

Montréal • Toronto • Edmonton • Vancouver

10-252F-08